

POPIS:

Univerzálny matovací prostriedok na redukovanie MIPA 1K a tiež 2K vrchných lakov (PUR, OC, PUR HS, Alkydy, Nitrokombinačné, PVC laky). Tekutý, ľahko rozmiešateľný. Účinok zmatnenia je závislý od odtieňa, účinok je možné zhodnocovať po vysušení laku. Nepoužívať pre bezfarebné laky.

Odtieň	bezfarebný
pomer miešania	maximálne 1:1 podľa hmotnosti, pozri tabuľku dole
Tužidlo	Pozor: pri 2K lakoch sa mení aj tužiaci pomer podľa objemu použitia MIPA Multimat
Zasychanie	zasychacie časy sa použitím MIPA Multimat menia len minimálne

Uvedené pomery s MIPA Multimat sú podľa hmotnosti

Typ laku	pololesk	hodvábný lesk	hodvábný mat	mat
KH	10:1	7:1	5:1	3:1
PUR , tužidlá H alebo MS-Härter	4:1	2:1	1:1	1:1
	pomer tuženia podľa obj. 3:1	pomer tuženia podľa obj. 4:1	pomer tuženia podľa obj. 4:1	pomer tuženia podľa obj. 5:1
OC , tužidlá rady HS-Härter	4:1	2:1	1:1	1:1
	pomer tuženia podľa obj. 3:1	pomer tuženia podľa obj. 4:1	pomer tuženia podľa obj. 4:1	pomer tuženia podľa obj. 5:1
PUR HS , tužidlá rady HS-Härter	4:1	2:1	1:1	1:1
	pomer tuženia podľa obj. 3:1	pomer tuženia podľa obj. 4:1	pomer tuženia podľa obj. 4:1	pomer tuženia podľa obj. 5:1

Upozornenie:

Skladovanie: V uzavretých originálnych nádobách najmenej 3 roky.

Je odporúčané predlakovať s originálnym odtieňom a s lakom obsahujúcim MIPA Multimat lakovať poslednú vrstvu. Týmto spôsobom lakovania dosiahneme prakticky nezmenený farebný odtieň a lepšie krycie schopnosti. Takto je možné dosiahnuť jednotný povrch bez flákov. Farebný odtieň preskúšať pred aplikáciou.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.