



Professional Coating Systems

MIPA 1K Kunststoffprimer

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

1K- príľnavý základ pre väčšinu plastických hmôt používaných na autách:
ABS, EMT, EP-laminát, HP-Alloy, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR tvrdý, PUR mäkký, PVC.

Výdatnosť: 8-10 m²/l

Odtieň	transparentno - strieborný		
Zmiešavací pomer			
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C	12-15 s 4 mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	1,6-2 bar	1,2 – 1,3 mm	1
Airless/Airmix			
Doba spracovania			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	3-5 mic. Nenanášať hrubšie vrstvy !		
Čas odvetrania	cca.10 min.		
Čas zasychania	prelakovateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	10 min.		
Teplota objektu 60°C			

Upozornenia:

Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu.

Pri lakovaní plastov:

Pred lakovaním temperovať lakované dielce 60 min. pri 60 °C. Dôkladne odmastniť plochu s MIPA Kunststoffreinigerom, alebo s MIPA Silikonentfernerom. Dôkladne brúsiť s MP Softpad Super Fine pod MIPA Kunststoffreinigerom, alebo MIPA Silikonentfernerom. Po takomto obrúsení ešte dodatočne umyť MIPA Kunststoffreinigerom, alebo MIPA Silikonentfernerom. Použitie MIPA Kunststoffreinigeru má tiež antistatické účinky. Dielce nechať dôkladne vysušiť. **Upozornenie:** Separátory, ktoré sa častokrát obsahujú plastoch musia byť odstránené bezozbytku. Na záver predprípravy odporúčame ešte skúšku vodou. Pokiaľ povrch pri namočení vodou vytvára kvapky, povrch sa nezmáča, je potrebné proces brúsenia a odmastňovania opakovať. Na základe veľmi veľkej rôznorodosti druhov a typov plastov od rôznych výrobcov odporúčame tento postup a vykonať skúšku príľnavosti.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk