

POPIS:

MIPA 2K HS bezfarebný lak CC 6 je VOC konformný Akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom neprchavých zložiek je lakovanie celých vozidiel a ich častí. Je vhodný na lakovanie osobných a tiež úžitkových vozidiel s špeciálne brilantnou stabilitou a optimálnou spracovateľnosťou s rozpúšťadlovými a vodouried. základnými lakmi. MIPA 2K HS Klarlack CC6 je možné priamo po zrýchlenom schnutí optimálne leštiť a nechávať vysokú odolnosť proti všetkým vplyvom počasia, tiež chemické a mechanické zaťaženia. Tiež je použiteľný ako ochranný lak pre Neónové odtiene.

Výdatnosť: 10-12 m²/ l.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu		
Tužidlo	MIPA 2K Härter HS 10, HS 25 alebo HS 35		
Riedenie	MIPA 2K verdünnung , pridať cca.0 - 5%		
Viskozita pri striekaní 20°C	20 - 22 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	2-2,5 bar	1,2 – 1,3 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
HVLP	2,-2,2 bar vnútorný tlak trysky 0,7 bar	1,2 -1,3 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
Doba spracovania	2,5 h s MIPA 2K Härter HS 25, 1 h s MIPA 2K Härter HS 10		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-60 mic.		
Čas odvetrania	1-3 min. medzi jednotlivými striekacími krokmi, 10 – 15 min. pred sušením v peci.		
Čas zasychania	prestrieateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	25-35 min.		
Teplota objektu 60°C	12 hod.		
IR krátkovlnné	30 min.		
IR strednovlnné	8 min.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória B/d. Tento produkt obsahuje maximálne 420 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu. Zabezpečiť dostatočný prietok vzduchu.

Upozornenie pri spracovaní:

Optimálna aplikácia: 1/2 tenká uzavretá vrstva, potom 1 plná vrstva. Pre zaručenie optimálneho vytvrdnutia použiť zrýchlené sušenie. Pri lakovaní v izbovej teplote sa odporúča použitie tužidla MIPA 2K Härter HS 10. Pre matovanie pozri technický list produktu „MIPA 2K HS Klarlack matt“.

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych obaloch minimálne 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.