

POPIS:

Bezfarebný 1K príľnavostný bezfarebný základ, ktorý je univerzálne použiteľný pre rôzne podklady. Na základe špeciálne receptúry má príľnavosť na problematických podkladoch bez predchádzajúceho prebrúsenia. Je použiteľný na oceli, železe, hliníku (tiež eloxovanom alebo leštenom), pozinkovaných povrchoch, nereze (tiež leštenom), farebných kovoch (tiež leštených) práškových lakoch a KTL farbách. Tiež je vhodný v automobilovom odvetví pre obvyklé plasty. Materiál ponúka veľkú úsporu času cez rýchle schnutie a možnosť lakovania bez brúsenia. Prelakovateľný s 1K aj 2K vrchnými lakmi. MIPA 1K Haftpromotér je UV stabilný a môže byť prelakovaný tiež s MIPA bezfarebnými lakmi.

Výdatnosť: 8-10 m²/l

Odtieň	bezfarebný, priesračný		
Zmiešavací pomer	pripravený pre striekanie		
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C	12-15 s 4 mm DIN		
Spracovanie	Striekači tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	1,6-2 bar	1,2 - 1,3 mm	1
HVLP			
Doba spracovania			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	3 - 5 mic.		
Čas odvetrania	ca. 10 Min.		
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	10 Min.		
Teplota objektu 60°C			

Podmienky spracovania:

Nad 10 °C a do 75 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Prelakovanie MIPA 1K Haftpromotéra je možné priebehu 48 hodín.

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych nádobách najmenej 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhodobých skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.