

POPIS:

Mipa Struktur Aditiv fein je prísada pre MIPA OC, PUR, PUR HS systém, ako aj pre MIPA 2K bezfarebné laky pre výrobu štruktúrného 2K laku s elastifikáciou. Osobitne je vhodný pre lakovanie ľahko štruktúrovaných Plastových dielcov na vozidlách, ako sú napr. nárazníky, alebo spätné zrkadlá.

Zmiešavací pomer:

MIPA OC/ PUR/ PUR HS/ 2K bezfarebný lak zmiešať s MIPA Struktur Additiv fein v pomere 1:1 podľa hmotnosti. Túto zmes ďalej tužiť obvyklým spôsobom uvedeným v informácii o produkte konkrétneho laku.

Odtieň: bezfarebný

Spracovateľnosť: vid'. v informácii o produkte konkrétneho laku.

Riedenie: vid'. v informácii o produkte konkrétneho laku.

Viskozita: vid'. v informácii o produkte konkrétneho laku.

Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	2,0-2,5	1,3-1,6 mm	2-3
Vzduchové striekanie /HVLP	2,0-2,2 (vnút. Tlak v dýze 0,7 bar)	1,3-1,6 mm	2-3

Čas odvetrania: 5-8 min., medzi vrstvami, 10-15 min. pred sušením v boxe

Hrúbka vrstvy/suchá vrstva cca.50-60 mic.

Čas zasychania: vid'. v informácii o produkte konkrétneho laku.

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu. Zabezpečiť dostatočný odvod a prívod vzduchu. (Vetrание)

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.