

POPIS:

MIPA 2K HS bezfarebný lak CC 7 je VOC konformný akrylový bezfarebný lak s vysokým obsahom neprchavých zložiek pre lakovanie celých vozidiel a ich častí. Je vhodný na lakovanie osobných a tiež úžitkových vozidiel s špeciálne brilantnou stabilitou a optimálnou spracovateľnosťou s rozpúšťadlovými a vodouried. základnými lakmi. Na základe ľahko predĺženého zasychacieho času je určený pre lakovanie veľkých plôch, alebo lakovanie pri vyšších teplotách, kvôli vynikajúcej schopnosti pohlčovania rozprachu pri striekaní. Bezprostredne po zrýchlenom zasychaní (napr. v peci) a vychladnutí je optimálne leštiteľný. Má vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV, mechanickému a chemickému zaťaženiu apod. Je vhodný taktiež aj ako ochranný lak pre neónové farebné odtiene. Je verziou laku s predĺženým zasychaním voči laku MIPA 2K HS Klarlack CC6.

Výdatnosť: 10-12 m²/ l.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu		
Tužidlo	MIPA 2K Härter HS 10, HS 25 alebo HS 35		
Riedenie	MIPA 2K verdünnung , pridať cca.0 - 5%		
Viskozita pri striekaní 20°C	20 - 22 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	2-2,5 bar	1,2 – 1,3 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
HVLP	2,-2,2 bar vnútorný tlak trysky 0,7 bar	1,2 -1,3 mm	1/2 striekací krok prípravný +1 zalievací striekací krok
Doba spracovania	2,5 h s MIPA 2K Härter HS 25, 1 h s MIPA 2K Härter HS 10		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	50-60 mic.		
Čas odvetrania	1-3 min. medzi jednotlivými striekacími krokmi, 10 – 15 min. pred sušením v peci.		
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C		35-45 min.	12 hod.
Teplota objektu 60°C			30 min.
IR krátkovlnné			8 min.
IR strednovlnné			10-15 min.
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 420g/l , kategória B/d. Tento produkt obsahuje maximálne 420 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu. Zabezpečiť dostatočný prietok vzduchu.

Upozornenie pri spracovaní:

Optimálna aplikácia: ½ tenká uzavretá vrstva, potom 1 plná vrstva. Pre zaručenie optimálneho vytvrdnutia použiť zrýchlené sušenie. Pri lakovaní v izbovej teplote sa odporúča použitie tužidla MIPA 2K Härter HS 10. Pre matovanie pozri technický list produktu „MIPA 2K HS Klarlack matt“.

Skladovanie:

V uzatvorených originálnych obaloch minimálne 3 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.