

POPIS:

MIPA 2K HS Klarlack CS 90 je poškrabaniu odolný 2K HS akrylový bezfarebný lak na báze „Reflow technológie“. Vďaka jeho odolnosti voči mikroškrabancom (napr. pri umývaní kefami) a chemikáliám je tento lak určený pre vysokohodnotné lakovanie celých vozidiel, motocyklov, nákladných vozidiel alebo ich častí.

MIPA 2K HS Klarlack CS 90 je špeciálne ľahko spracovateľný a ideálny pre prelakovanie vodných bázových lakov.

Výdatnosť: 6-8 m²/l.

Odtieň	bezfarebný			
Zmiešavací pomer			podľa objemu lak: tužidlo	
	MIPA 2K Härter H 5		2:1	
	MIPA 2K Härter MS		2:1	
	MIPA 2K Härter HS		3:1	
Tužidlo	Pre celé vozidlá:		Pre dielce:	
	MIPA 2K Härter MS 25/40		MIPA 2K Härter H 5 (len malé opravy)	
	MIPA 2K Härter HS 25/35		MIPA 2K Härter MS 10	
Riedenie	MIPA 2K Verdünnung kurz V 10			
	MIPA 2K Verdünnung normal V 25			
	MIPA 2K Verdünnung lang V 40			
Viskozita pri striekaní	18 – 20 sek.4mm DIN, pri použití H 5 a MS tužidiel nie je potrebné pridať viac riedidla.			
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet vrstiev:	Riedenie:
HVLP	2 – 2,2 bar	1,2 – 1,3 mm	1-2	5-10%
Vzduchové striekanie	2 – 2,5 bar	1,2 – 1,3 mm	1-2	5-10%
HVLP (vnútorný tlak trysky)	vnútorný tlak trysky 0,7 bar			
Spracovateľnosť	ca. 30 min. pri MIPA 2K Härter H 5			
	ca. 1 h. pri MIPA 2K Härter MS 10/HS10			
	ca. 4 h. pri MIPA 2K Härter MS 25/HS25			
	ca. 6 h. pri MIPA 2K Härter MS 40/HS35			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	40-50 mic.			
Čas odvetrania	3-5 min. medzi jednotlivými vrstvami, pred sušením v peci 5-10 min.			
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk	schopný montáže
Teplota objektu 20°C	25-30 min.		6-8 h.	24 h
Teplota objektu 60°C	-		30 min.	1 h
IR sušenie krátke vlny	-		8 min.	-
IR sušenie stredné vlny	-		10 -15 min.	-
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória b/e. Tento produkt obsahuje maximálne 500 g/l VOC			

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.80 % vlhkosť vzduchu.

Upozornenie pri spracovaní:

Pri BC bázových lakoch najskôr naniesť jednu tenkú (lepiacu) vrstvu a po odvetraní ca. 3-5 min. prelakovať s jednou až dvoma normálnymi vrstvami.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.