

POPIS:

Mipa 1K-Isolator je rýchloschnúci špeciálny základ, ktorý účinne chráni staré náterové vrstvy citlivé na rozpúšťadlá (napr. termoplastické staré laky, nátery na báze alkydovej živice atď.) proti zdvíhaniu resp. presakovaniu pri prelakovaní lakovacími systémami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Výdatnosť: 8,5 - 14 m²/l

Odtieň	okrová žltá		
Zmiešavací pomer	pripravený pre striekanie		
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C	pripravený na striekanie, 20 - 25 s 4 mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	1,6-2 bar	1,4 – 1,6 mm	1-2
HVLP	1,6-2 bar	1,4 – 1,6 mm	1-2
Spracovateľnosť			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	15 - 25 µm		
Čas odvetrania	ca. 10 Min.		
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	1 hod.		
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 693 g/l VOC.		

Podmienky spracovania:

Spracovávať pri teplotách od +10 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%. Dbáť na dostatočné vetranie.

Staré náterové vrstvy dôkladne očistiť a zbaviť mastnoty pomocou Mipa Silikonentferner, prípadne exstujúce voskové alebo lesklé vrstvy musia byť úplne odstránené.

Povrch, ktorý má byť lakovaný, dôkladne namokro prebrúsiť s brúsnym papierom P 400 - 500 a nakoniec odmastniť pomocou Mipa Silikonentferner.

Mipa 1K-Isolator aplikovať v rovnomerných, uzavretých 1 - 2 vrstvách.

Po medzisušení cca. 1 hod pri 20 °C môže nasledovať prelakovanie s Mipa 1K- alebo 2K- základmi / kryciami lakmi spôsobom "mokrý-do-mokrého".

Na čistenie striekacej pištole použiť Mipa WBS-Pistolenreiniger.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.