

POPIS:

Mipa PROtect Easy Clean je vysokoúčinná ochrana proti graffiti, súčasne na oživenie a dlhotrvajúce pečatenie rôznych povrchov. Na základe špeciálneho zloženia zaručuje Mipa PROtect Easy Clean účinný anti-graffiti efekt a ponúka ochrannú funkciu easy-to-clean (t.j. ľahko čistiteľné). Ochranná vrstva Mipa PROtect Easy Clean má nasledujúce účinky:

Vynikajúci anti-graffiti efekt.

Easy-to-clean efekt t.j. ľahko čistiteľné (ošetrené povrchy sa dajú ľahšie očistiť).

Veľmi vysoký obnovovací efekt (mikroškrabance, vyblednutie, strata lesku atď. budú účinne eliminované).

Dlhotrvajúca ochrana pred poveternostnými vplyvmi a UV-žiarením.

Vysoká odolnosť voči chemikáliám.

Vďaka vysokej ochrannej funkcii je Mipa PROtect Easy Clean veľmi vhodný na použitie na koľajových vozidlách, autobusoch, električkách, úžitkových vozidlách atď., aby v prípade škodovej udalosti umožnil účinné a šetrné odstránenie graffiti. Navyše možno vyblednuté, zvetralé staré laky rýchlo a cenovo výhodne opticky oživiť. Mipa PROtect Easy Clean môže byť použitý nielen na lakovaných povrchoch, ale možno ním ošetriť aj kovové povrchy a plastové podklady.

Výdatnosť: cca. 15 ml/m²

Skladovateľnosť: v originálnej uzavretej nádobe minimálne 1 rok

Odtieň	bezfarebný			
Zmiešavací pomer				
Tužidlo				
Riedenie				
Viskozita pri striekaní 20°C				
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev	
Vzduchové striekanie				
Bezvzduchové striekanie(Airless)				
Doba spracovania				
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva				
Čas odvetrania				
Čas zasychania	prestrieateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk	schopný montáže
Teplota objektu 20°C Teplota objektu 60°C				
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 543 g/l VOC.			

Podmienky spracovania:

Spracovávať pri teplotách od +5 °C do max. +30 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu od 30% do 80%.

Dbáť na dostatočné vetranie.

Nenanášať na rozohriate povrchy. Neaplikovať pri priamom slnečnom žiarení. Dbáť na veľkú čistotu pri spracovaní. Vytvrdnutie závisí od okolitej vlhkosti vzduchu.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhodobých skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

Popis výrobku**Predúprava:**

Povrchy, ktoré majú byť ošetrené s Mipa PROTECT Easy Clean, musia byť pred jeho aplikáciou dôkladne očistené. Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a úplne suchý. Prosím, myslite na to, že zvyšková vlhkosť na podklade negatívne ovplyvní ochrannú funkciu, keďže Mipa PROTECT Easy Clean vytvrdzuje v závislosti od okolitej vlhkosti a zreagoval by predčasne / došlo by k predčasnej reakcii.

Pred samotnou aplikáciou musí byť vykonaná skúška na testovacej ploche na originálnom základe, aby sa overila celková prelakovateľnosť a optické vlastnosti. Aplikáciu Mipa PROTECT Easy Clean by mal vykonávať len náležite vyškolený personál.

Návod na použitie pre set obsahujúci:

1 x 50 ml PROTECT Easy Clean

1 x utierka z mikrovlákná

2 x aplikačná hubka

Fliaštičku s Mipa PROTECT Easy Clean dôkladne pretrepať.

Malé množstvo Mipa PROTECT Easy Clean (stačí niekoľko kvapiek) dať na aplikačnú hubku. Najlepšie je položiť aplikačnú hubku na otvor fliaštičky a tú krátko prevrátiť, aby do hubky nasiaklo len malé množstvo prostriedku. Na lakovanú plochu plynulo naniesť veľmi tenkú vrstvu Mipa PROTECT Easy Clean a rovnomerne ju rozotrieť. Aby bol dosiahnutý jednoliaty povrch, je potrebné voľné a hladké (t.j. plynulé) nanášanie.

Vynechané miesta musia byť dopracované v priebehu 10 minút. Po uplynutí tohto času už nie je prepracovanie kvôli anti-graffiti efektu možné.

V priemere by sa nemalo aplikovať viac ako 15 ml Mipa PROTECT Easy Clean na m². Pritom odobrať z originálnej nádoby len také množstvo hmoty, ako bude bezprostredne spracované.

Keďže Mipa PROTECT Easy Clean vytvrdzuje v závislosti od okolitej vlhkosti, musia byť ošetrovaný povrch a používaná utierka z mikrovlákná resp. aplikačná hubka úplne suché.

Prosím, myslite na to, že použité utierky z mikrovlákná resp. aplikačné hubky nesmú byť znova použité.

Čas sušenia pri izbovej teplote:

Mipa PROTECT Easy Clean je po cca. 2 - 3 hodinách pevný na dotyk a po cca. 8 - 12 odolný voči poveternostným vplyvom. Pri forsírovanom sušení (60 - 80 °C) sa tento čas skráti na cca. 2 - 3 hodiny. Úplná odolnosť sa dosiahne po 5 - 7 dňoch, počas tejto doby sušenia by sa ošetrovaný / pečatený povrch nemal čistiť resp. umývať.

Pokyny pre starostlivosť:

Ošetrovaním pomocou Mipa PROTECT Easy Clean sú lakované plochy dlhodobo a efektívne chránené voči rôznym vplyvom a graffiti. Pre zaistenie čo možno najdlhšieho trvania ochrannej funkcie musí byť ďalšia starostlivosť vykonávaná šetrne pomocou neutrálnych čistiacich prostriedkov.

Pokyny pre odstránenie graffiti:

Grffiti musí byť odstránené čo možno najskôr. Vhodné sú vysokotlakové čističe a na odolné alebo vysokotlakovým čističom neodstrániteľné graffiti použiť prostriedok Mipa Graffiti-Entferner.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.