



Professional Coating Systems

MIPA N 30 Feinspachtel

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

Mipa N 30 je jemný jednozložkový tmel na nitrocelulózovom základe s dobrou priľnavosťou na železe, oceli, laminátoch, dreve a vytvrdnutých, prebrúsených starých lakoch.

Odtieň	sivý		
Zmiešavací pomer			
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekačný tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	maximálne 80 µm každá kontinuálna vrstva		
Čas odvetrania	cca. 1 hod. každá vrstva		
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C Teplota objektu 60°C (IR Sušenie)	Brúsiteľný po 1 - 2 hod. Prestriekeľný po 1 - 2 hod.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 444 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Spracovávať pri teplotách od +10 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%. Dbáť na dostatočné vetranie.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť.

Pri nanášaní sa vyvarovať vrstvám hrubším ako 80 µm (platí pre každú vrstvu) a medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je potrebné dodržať čas odvetrania cca. 1 hod. Po vysušení je možné tmel bez problémov prebrúsiť a prelakovať všetkými bežnými lakovacími systémami.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.