



Professional Coating Systems

MIPA E 90

2K epoxidový tmel

Informácie o produkte

Strana 1/1

MIPA E 90 je bezrozpúšťadlový dvojkomponentný tmel na báze epoxidovej živice pre tmelenie železa, neželezných kovov (zinok, hliník), plastov a minerálnych podkladov. MIPA E 90 je odolný morskej vode a drží tiež na zľahka vlhkých podkladoch.

Odtieň	svetlosivý		
Zmiešavací pomer	2 diely MIPA E 90 : 1 dielu MIPA EP Härter normal (podľa hmotnosti)		
Tužidlo	MIPA EP Härter normal		
Riedenie			
Viskozita pri striekaní 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovateľnosti	15-20 minút		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C Teplota objektu 60°C (IR Sušenie)	Brúsiteľný a pretierateľný po 3-5 hod.		
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 250g/l , kategória b/d. Tento produkt obsahuje maximálne 50 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nespracovávať pri teplotách pod 10 °C.

Upozornenie:

Podklad musí byť čistý, suchý, a zbavený masťnôt. Povrch pred nanášaním prebrúsiť. MIPA E 90 a tužidlo MIPA EP normal pred spracovaním dobre premiešať.

Pri zaťažení slnečným svetlom môže zožltnúť.

Je odolný teplotám do ca. 180 °C a preto je vhodný pre tmelenie povrchov pred práškovým lakovaním.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.