

POPIS:

Striekateľná tesniaca hmota na báze MS polyméru pre utesnenie zvarov a spojov plechových dielcov a vytvorenie originálneho vzhľadu spojov (húseníc) na miestach zvarov pri výrobe vozidiel, kontajnerov, lodí a prístrojov. Ďalej na opravu poškodených PVC-vrstvení v oblasti podbehu kola, použiteľný aj ako náter proti odletujúcim kamienkom na prahoch, podblatníkoch a spojleroch.

Vlastnosti:

vynikajúca príľnavosť
odolný voči UV-žiareniu
vytvrdzuje s vlhkosťou vzduchu
nanášateľný štetcom
tlmiaci vibrácie

Špecifikácia:

Špecifická hmotnosť: cca. 1,34 g/cm³
Konzistencia: pastovitá
Tvorba povrchovej kože: 35 - 45 min. pri 23 °C / 50 % relat. vlhkosti vzduchu
Zmena objemu: cca. 20%
Vytvrdnutie: cca. 3 mm / 24 hod. (23° C / 50 % relat. vlhkost' vzduchu)
Tvrdosť Shore A: 11 - 15 po 1 dni, 21 - 25 po 2 dňoch, 24 - 28 po 7 dňoch DIN 53505
Prdženie pri pretrhnutí: > 430% DIN 53504
Pevnosť v ťahu: 0,9 N/mm² DIN 53504
Pevnosť v šmyku: 1,5 N/mm²
Odolnosť voči ďalšiemu trhaniu: cca. 4,5 N/mm² ASTM D6 24-Form B
Teplotná odolnosť: -30 °C do + 90 °C, krátkodobu do 130 °C

Odtieň	sivý, čierny
Spracovanie	Vytlačacia pištoľ alebo Nahtabdichtungspistole - špecializovaná aplikačná pištoľ
Skladovanie	V originálnej uzavretej nádobe minimálne 9 mesiacov. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Neskladovať pri teplotách nad 25°C.

Podmienky spracovania:

Od +5°C do max. +35°C

Upozornenie:

Vhodné podklady: hliník, oceľ, pozinkované kovové povrchy, drevo, kameň, betón, tuhé PVC, GFK a lakované povrchy nevyžadujú žiadnu predúpravu. Podklad musí byť suchý, čistý a bez mastnoty. Mipa MS Polymer 300 je natierateľný: prelakovateľný bez predúpravy s lakmi na báze rozpúšťadiel v časovom rozpätí od 30 minút do 3 hodín, prelakovateľný bez predúpravy s lakmi na báze vody v časovom rozpätí od 60 minút do 3 hodín, pri prelakovaní po dobe schnutia dlhšej ako 3 hodiny musí byť použitý Mipa Silikonentferner na očistenie povrchu. Príľnavosť a požadovanú odolnosť otestovať na skúšobnom objekte. Nevytvrdnutý produkt nespomaľuje schnutie laku. Mipa MS 300 vytvrdzuje ďalej aj pod lakom. Odporúča sa nelakovať veľké tmelené špáry vrchným lakom z dôvodu rizika vzniku prasklín dôsledkom pohybu.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.