

POPIS:

MIPA 2K HS Expres Klarlack CX 2 je kvalitatívne vysokohodnotný bezfarebný lak na báze PUR pre rýchle a racionálne opravy lakov (expres technológia). Leštiteľnosť dosahuje po schnutí 15 min. pre 60 °C (25 min. pri 40°C) a vychladnutí ca. 1,5 hod. pri izbovej teplote môžu byť lakované dielce leštené. MIPA 2K HS Expres Klarlack CX 2 je určený na lakovanie dielcov pre osobné vozidlá. Pripravený na spracovanie je po pridaní tužidla rady HS. Vynikajúca stabilita proti zaťaženiu poveternostnými vplyvmi a žltnutiu. Výrobok zachováva dlhotrvajúci lesk, tiež navyše vysoká odolnosť voči škrabancom.

Výdatnosť: 9-10 m²/l.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	2:1 podľa objemu		
Tužidlo	MIPA 2K Härter HS 10 pre menšie opravy (expres technológia) MIPA 2K Härter HS 25, alebo HS 35 pre väčšie plochy prípadne teploty		
Riedenie	pripravený pre striekanie po pridaní tužidla		
Viskozita pri striekaní 20°C	17 – 19 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
HVLP	2-2,5 bar	1,2-1,3 mm	1,5
Vzduchové striekanie	2-2,5 bar	1,2-1,3 mm	2
Spracovateľnosť	1-1,5 hod.		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	40-60 mic.		
Čas odvetrania	3-5 min. medzi jednotlivými vrstvami, 10-15 minút pred sušením v peci		
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	15-20 min.		
Teplota objektu 45°C	1-2 h		
Teplota objektu 60°C	6 hodín		
IR sušenie	Odvetranie	Krátke vlny:	Stredné vlny:
	3-5 min.	8 min.	12-14 min.
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória b/e. Tento produkt obsahuje maximálne 420 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Od 10°C a max.75 % vlhkosť vzduchu.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.