

POPIS:

MIPA Vorreiniger „Express“ je profesionálny čistič pre jednoduchšiu a rýchlejšiu predprípravu kovových povrchov, vylepšenie príľnavosti plničov ku kovu. Ideálny pre použitie s MP Pre-Clean čistiacimi utierkami WBS. MIPA Vorreiniger „Express“ je bezchromátový a slúži tiež pre efektívne zvýšenie antikorošnej ochrany.

Vysokoúčinný chemický účinok, vytvára antikorošnú konverznú vrstvu.

MIPA Vorreiniger „Express“ je vhodný pre čisté oceľové, hliníkové a taktiež pozinkované podklady. Môže byť prelakovaný s MIPA 2K Akrylátovými základmi a plničmi. Neprelakovávať s 1K základmi, kyslými základmi, UV plničmi a polyesterovými tmelmi, alebo striekacími tmelmi.

Použitím MIPA Vorreiniger „Express“ nie je nevyhnutné použitie kyslých základov, čo vedie k úspore materiálových a časových nákladov.

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer	neriedený		
Tužidlo			
Riedenie			
Viskozita pre striekanie 20°C			
Spracovanie	Striekací tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie			
Airless/Airmix			
Doba spracovania			
Hrúbka suchej vrstvy			
Čas odvetrania	ca. 2-3 min. pred prelakovaním		
Čas zasychania	prestriekateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
pri teplote 20°C			
pri teplote 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobu	EU Hranica pre tento produkt 850g/l , kategória B/a. Tento produkt obsahuje maximálne 850 g/l VOC		

Skladovanie: v uzatvorených originálnych nádobách najmenej 4 roky.

Podmienky spracovania: od 10 °C a max. 80 % vzdušnej relatívnej vlhkosti. Zabezpečiť dostatočné vetranie.

Upozornenie pri spracovaní:

Používať len na holé kovy. Povrch musí byť predumytý s MIPA Silikonentfernerom.

Príprava podkladu: Hliník a pozinkované povrchy brúsiť s P 220, oceľ s P 120. Po prebrúsení opätovne umyť s MIPA Silikonentfernerom.

MIPA Vorreiniger „Express“ rovnomerne naniest' prostredníctvom utierok MP Pre Clean Reinigungstuch WBS do kríža tak, že plochy sa nechajú medzi vrstvami 1 minútu zasieťovať, aby došlo k optimálnej konverzii.

Po odvetraní ca. 2-3 min. (podklad musí byť vysušený) prelakovať s MIPA 2K akrylovými základmi, alebo plničmi. Prelakovanie musí prebehnúť v priebehu 15 minút. Pre každý druh kovu musí byť použitá nová utierka.

Vysušené utierky nesmú byť opätovne použité, alebo opätovne vrátené do zásobníka. V prípade potreby použite napríklad ešte jedno plastové vedierko s vrchnákom, kde sa ešte vlhké utierky mohli skladovať a zabrániť ich vysušeniu. (príp. plastový sáčok)

Dbajte na to, aby vždy po odobratí utierky zo zásobníka bol tento vždy opätovne uzavretý a tým sa zabránilo prístupu vzduchu do zásobníka.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.