MIPA Aktivprimer

Professional Coating Systems

Informácie o produkte

Popis výrobku

Popis:
Mipa Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, bezchromátový, 2K základ špeciálne vyvinutý pre hliník s aktívnou antikoróznou ochranou a vynikajúcou priľnavosťou na železe, oceli a zinku. Mipa Aktivprimer je prelakovateľný so všetkými Mipa 1K a 2K systémami (výnimkou sú epoxidové laky a základovacie laky na báze vody). Lakovanie sa môže vykonávať aj v 3 vrstvách (Aktivprimer / plnič / vrchný lak).

Výdatnosť:	8-10 m^2/l
Odtieň:	žlto-zelený lazúrovací
Uskladnenie:	V dobre uzatvorených originálnych obaloch 2 roky.
VOC Nariadenie:	EU hraničná hodnota pre tento produkt je 780 g/l (kategória B/c) Tento produkt obsahuje maximálne 704 g/l

Pokyny pre spracovanie

Zmiešavací pomer:	2:1 podľa objemu (pre veľké plochy je možné 1:1)
Tužidlo:	Mipa Härter WPZ
Spracovateľnosť po natužení zmesi:	12 h pri 20°C
Riedenie:	-
Viskozita pri striekaní 20°C:	Aplikačná viskozita sa dosiahne s vyššie uvedeným zmiešavacím pomerom. 16-18 sek. 4 mm DIN

Pokyny pre spracovanie:	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**
Vzduchové striekanie	1,6-2 bar	1,3-1,5 mm	1-1,5
Hrúbka suchej vrstvy	10-15 mic.		

Zasychanie	**odolný voči prachu**	**pevný na dotyk**	**brúsiteľný**	**prelakovateľný**
Teplota objektu 20°C	4-6 min.	20-25 min.	-	30 min. až do max. 8h

Podmienky spracovania:	Nad +10°C a do 80% relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbať na dostatočné vetranie.
Postup pri nanášaní:	Nepoužívať na termoplastických podkladoch. Nepoužívať pod polyesterové hmoty. Podklad musí byť čistý, suchý a odmastnený. Povrch je potrebné obrúsiť Nevytvrdnuté staré lakovania alebo základy odstráňte. Pozinkované podklady umyť amoniakovým zmáčacím umývacím roztokom (Mipa Zinkreiniger). Priľnavosť na nerezovej oceli a ťažkých kovoch najskôr preskúšať. MIPA Aktivprimer musí byť prelakovaný najneskôr do 8 hodín. Dielce základované MIPA Aktivprimerom chrániť pred vlhkosťou. Neprelakovávať priamo s bázickými materiálmi napríklad MIPA EP Grundierfiller, MIPA EP 100-20, MIPA WBC. Odliaty materiál neskladovať v železných obaloch.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072